

Lignodur Hydrodol 240



pečující olej na dřevo na bázi lněného oleje



rozsah použití

Pro ošetřující a dekorativní nátěry dřevěných povrchů. Lze použít jako transparentní nátěr na dřevo, které je omezeně rozměrově stálé a rozměrově nestálé. Použitelné např. na dřevěné obklady a nábytek, bednění, ploty, balkóny a terasy

vlastnosti

- olej na vodní bázi
- exteriér i interiér
- přírodní lněný olej
- matný
- výborně penetruje
- rychle schne
- perličkový efekt
- reguluje vlhkost

popis materiálu

Barevné odstíny

Scala č.	Označení
-	0100 bezbarvý ¹⁾
06.OL.08	1409 dub světlý - eiche hell
12.OL.05	8412 teak
12.OL.07	8408 bangkirai
15.OL.13	8409 ořech - nuss
15.OL.04	1412 modřín - lärche
15.OL.12	1413 douglasie
75.OL.02	7411 grafit

1) venku použít jen v kombinaci viz.poznámky

Stupeň lesku :	matný
Materiálová báze :	modifikovaná, přírodní lněné oleje, pigmentované
Složení :	emulze alkydové pryskyřice na bázi lněného oleje, oxid titaničitý (v závislosti na odstínu), anorganické/organické barevné pigmenty (v závislosti na odstínu), voda, glykolether, přísady a konzervační látky (Benzisothiazolinon a pyrithion zinečnatý)
VOC :	Limit VOC EU pro tento produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC.
Hustota :	cca 1,0-1,1 g/cm ³ , v závislosti na barvě
Balení :	750 ml, 3 l a 10 l

zpracování

Ředění :	připravené k použití.
Tónování :	všechny odstíny lze mezi sebou míchat.
Kompatibilita :	nemíchejte s jinými typy materiálů.
Aplikace :	před použitím důkladně promíchejte. Lignodur Hydrodol 240 natřete štětcem př. Uni-Plus 1212 nebo Uni-Plus 1211. Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu ve směru vláken a důkladně rozetřete. V případě prvního nátěru ošetřete pokud možno všechny strany (u terasových palubek např. před pokládkou). Po zaschnutí naneste tenče a rychle i druhou vrstvu. Příliš mnoho vrstev a nedostatečné větrání vede ke zpoždění schnutí.
Spotřeba :	cca 70-90 ml/m ² na jeden nátěr. Zjistěte přesné množství spotřeby pomocí zkušební aplikace na objektu.
Teplota zpracování :	ne nižší než +5 °C až max. +30 °C teplota vzduchu a objektu
Čištění náradí :	ihned po použití mýdlem a vodou.

schnutí

Přepracovatelný po cca 12 hodinách. Plně odolný po cca 5 dnech. Při nižší teplotě nebo vyšší vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.

skladování

V chladnu, suchu, bez mrazu. Načaté balení dobře uzavřete, obsah spotřebujte co nejdříve. Prázdné nádoby odevzdejte k recyklaci, tekuté zbytky likvidujte ve sběrně starých barev.

deklarace

Kód produktu	Ö20+
	Platí informace v aktuálním bezpečnostním listu. Obsahuje benzisothiazolinon a pyrithion zinečnatý. Může způsobit alergické reakce. Informace pro alergiky na tel. +49251 7188-403.

provedení

Příprava povrchu

Povrch musí být savý, pevný, suchý, čistý a bez nátěru, nesmí obsahovat uvolňovací činidla. Podle letáku BFS č. 18 nesmí obsah vlhkosti překročit 18 % u komponentů, které nejsou rozměrově stálé. Dřevěné povrchy obrousit a vyčistit důkladně od prachu. Abyste předešli změně barvy, nechte nové dřevo obsahující kyselinu tříslouvou po dobu 2-3 týdnů zvětrat a poté důkladně očistěte pomocí čističe Holzentgrauer 1024. Zašedlé a špinavé dřevěné povrchy očistěte přípravkem Holzentgrauer 1024. Staré nátěry barev a laků musí být zcela odstraněny. Při úpravách nebo odstraňování povlaků, např. broušení, pálení atd. se uvolňuje škodlivý prach/páry. Dodržujte ochranná opatření.

provedení

Počet nátěrů

Na nové neošetřené dřevo naneste minimálně dvě vrstvy oleje Lignodur Hydrodol 240 v požadovaném odstínu, na venkovní plochy vystavené povětrnostním vlivům naneste tři nátěry v závislosti na savosti dřeva a zvolené barvě. Při následné péči nebo generální opravě naneste jednu až dvě vrstvy, v závislosti na požadavcích.

rady a doporučení

Ochranná opatření

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro brusné práce používejte prachový filtr P2. Během zpracování a sušení zajistěte důkladné větrání. vyhněte se jídlu, pití a kouření. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Broušení podkladů

Mezi jednotlivými pracovními kroky doporučujeme plochy přebrousit. Důkladně odstraňte brusný prach.

Posouzení barevného odstínu

Různé druhy dřeva a stávající neporušené nátěry ovlivňují barevný odstín svým vlastním zbarvením a savostí, proto doporučujeme vždy předem provést zkušební nátěr. Oleje na dřevo zvýrazňují přirozenou barvu dřeva.

Bezbarvý olej

Bezbarvé nátěry nejsou vhodné jako jediná nátěrová vrstva pro venkovní použití z důvodu nedostatečné UV ochrany.

Dřeva bohatá na živiny

U dřeva bohatého na živiny, jako je dub, červený cedr, afzélie, sekvoje může dojít rozpuštěním ve vodě k vyluhování sraženin těchto látek na povrch dřeva.

Vnitřní použití

Pro velkoplošné vnitřní aplikace (např. na povrchy stropů a stěn) doporučujeme použití vodou ředitelné lazury Lignodur Grenodecor 236 z důvodu materiálově typického zápachu Lignodur Hydrodol 240. V případě potřeby je k dispozici poradenská služba Brillux.

rady a doporučení

Vnitřní povrchy nábytku	Vnitřní povrchy nábytku a skříní, raději tímto olejem nenatírejte z důvodu možných obtěžujících pachů.
Továrně ošetřené dřevo z výroby	U dřevěných povrchů, které již byly ošetřeny ve výrobě, si před použitím přečtěte informace o produktu výrobce, pokyny pro péči a údržbu.
Péče a údržba	Pravidelně kontrolujte stav dřevěných povrchů v exteriéru, zejména v oblastech vystavených povětrnostním vlivům a včas je renovujte. V oblastech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům je obecně vyžadován ošetřující nátěr alespoň jednou ročně.
Další informace	Dodržujte údaje v technických listech používaných produktů.

technické poradenství

Další technické informace lze získat na adrese výrobce Brillux:

Tel. +49 251 7188-239

Fax +49 251 7188-106

tb@brillux.de

nebo u vašeho obchodního partnera

poznámka

Tento technologický list je založen na intenzivní vývojové práci a mnohaletých praktických zkušenostech. Obsah nevyjadřuje žádný smluvní právní vztah. Zpracovatel/kupující není zbaven odpovědnosti za použití našich produktů, na jejich vhodnost pro zamýšlenou aplikaci. Kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Vydáním nového technického listu v novém znění pozbývají předchozí verze platnosti. Aktuální verze je k dispozici na internetu.

Výrobce:

Brillux Weselerstrasse 401

48163 Munster

Telefon. +49 251 7188-0

Fax +49 251 7188-105

info@brillux.de www.brillux.de

Distribuce a poradenství:



Dlouhý povrchové úpravy staveb

obchodní partner Brillux pro ČR

Kpt.Jaroše 482, 264 01 Sedlčany

Telefon: +42(0) 602 458 568
+42(0) 318 875 422

E-mail: office@dlouha.net
www.dlouha.net