



Farbsystem

Basecode

# Silikonová základní barva 917



**Speciální základová barva v silikonovém systému, podporující adhezi, pigmentovaná, pro vnějšek**

## Okruhy použití:

Pro adhezni, povětrnostně odolné, difúzní základní nátěry v silikonovém systému se silikonovou fasádní barvou 918 na méně savých podkladech, např. stabilní matné disperzní nátěry. Na površích s dlouhodobým působením vlhkosti (v závislosti na místě a konstrukci a stejně tak na vysokých zateplených fasádách) existuje riziko napadení řasami a houbami. Pro tyto plochy doporučujeme použít Silikonovou základní barvu 917 v „Protect kvalitě“. (Dbát na další údaje v odstavci „Upozornění“).

## Charakter:

- vodou ředitelná
- pro vnější použití
- odolná proti povětrnostním vlivům
- mikroporézní
- odpuzuje vodu - hydrofobní
- zvláště difúzní pro vodní páry
- snadné zpracování
- lze opatřit „Protect kvalitou“ (ochrana proti napadení řasami a houbami)

## Popis materiálu:

**Standardní barevný odstín:** 0095 bílý. V barevném systému Brillux je možno namíchat množství dalších světlých barevných odstínů. Další odstíny na vyžádání.

**Stupeň lesku:** matný

**Báze výrobku:** emulze silikonové pryskyřice v kombinaci s disperzí akrylátového kopolymeru.

**Hustota:** cca. 1,45 g/cm<sup>3</sup>

**Balení:** 0095 bílá: 15 l  
barevný systém: 15 l

## Zpracování:

**Ředění:** v případě potřeby nepatrně vodou

**Tónování:** do max. 10% barevnou silikonovou fasádní barvou 918 nebo do max. 0,2% Mixol Universal tónovací koncentrát 1128 (pouze typ LW – oxid)

**Snášitelnost:** mísitelné pouze se stejnými a v tomto technologickém listu uvedenými druhy materiálů

**Nanášení:** štětcem nebo válečkem

**Spotřeba:** cca. 150 – 200 ml/m<sup>2</sup> na 1 nátěr hladké plochy. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu.

**Teplota zpracování:** nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a objektu

**Čištění náradí:** po použití okamžitě vodou

## Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.):

Přepřipracovatelné po cca 12 hodinách. Při nižší teplotě a nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

## Skladování:

Skladovat v chladu a chránit před mrazem, otevřená balení důkladně uzavřít.

**Deklarace:**

**Upozornění:** obsahuje konzervační látky  
**Třída ohrožení vody:** WGK 1, dle VwVwS  
**Kód výrobku:** BSW20  
Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu.

**Provádění nátěru:****Příprava podkladu:**

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Houbami a řasami napadené plochy důkladně očistit a ošetřit Univerzálním fungicidem 542\*. (\*Biocidy bezpečně používat. Před použitím si přečíst označení a informace o výrobku). Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle požadavku základovat a nebo použít mezinátěr. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3.

**Základování:**

Vnější slabě nasákavé vrstvy např. organické omítky a vrstvy, disperzní barvy Silikonovou základovou barvou 917.

**Další systémové vrstvy:**

Podle potřeby Silikonový plnič 910 a Silikonová fasádní barva 918.

**Doporučení:****Kvalita označená „Protect“**

je z výroby vybavena konzervačním filmem proti napadení řasami a plísní a měla by být proto používána pouze venku. Použité konzervační prostředky minimalizují, případně oddalují riziko napadení řasami a plísněmi. Konzervačním filmem vybavené fasádní barvy musí být nanесeny v dostatečné síle vrstvy, doporučujeme provést minimálně dva nátěry. Dle stavu techniky nemůže být zaručena trvalá ochrana před napadením řasami a plísněmi

**Další informace:** Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků.

**Poznámka:**

Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepšímu vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použít na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Aktuální verze je uvedena na internetu, webu výrobce : [www.brillux.de](http://www.brillux.de). Verze I.

**Dlouhý povrchové úpravy staveb**

obchodní partner Brillux pro ČR  
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany

Telefon: +42(0) 602 458 568  
+42(0) 318 875 422

E-mail: [office@dlouha.net](mailto:office@dlouha.net)  
[www.dlouha.net](http://www.dlouha.net)