

Buntlack Hochglanz 130

nearomatický, venkovní i vnitřní

Vlastnosti

Mírného zápachu, lehce zpracovatelný, barevný lak s vysokým leskem na bázi alkydové pryskyřice. Odolný proti povětrnostním vlivům, vysoce lesklý, trvanlivý, snadno se čistí. Podle normy EN 71-3 je bezpečný pro hračky, odolný vůči působení slin a potu.

Oblast použití

Pro lesklé lakování dřevěných a kovových ploch se základním nátěrem v interiéru i venkovním prostředí, např. oken, dveří, dřevěných obložen, zábradlí, zárubní atd. Vhodný také k renovaci nenarušených lakových nátěrů a barevným nátěrům horkovodních topných těles (kromě všech světlých odstínů).

Popis materiálu

Standardní odstíny: V systému míchání barev Scala lze namíchat mnoho dalších odstínů pomocí tónovací pasty Aquatec 1040.

Stupeň lesku: vysoce lesklý

Báze materiálu: alkydová pryskyřice, na bázi rozpouštědla, pigmentovaná

Obsah VOC: Limit stanovený EU pro tento výrobek (kat. A/d): 300 g/l (2010)

Tento výrobek obsahuje max. 300 g/l VOC

Bod vzplanutí: +56 °C

Hustota: asi 0,85–1,0 g/cm³

Balení: 375 ml, 750 ml a 3 l pouze v systému míchání barev Scala

Zpracování

Ředění

Neředte, protože by došlo k překročení limitu stanoveného EU podle směrnice pro obsah VOC.

Tónování

Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.

Kompatibilita

Mísitelné jen s materiály stejného druhu a materiály uvedenými v tomto technickém listu.

Nanášení

Barevný lak s vysokým leskem 130 lze zpracovávat natíráním a válečkováním.

Spotřeba

Asi 80–100 ml/m² na jeden nátěr.

Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nanášením na předmět.

Teplota zpracování

Nezpracovávejte při teplotě vzduchu a předmětu nižší než +5 °C.

Čištění náradí

Ihned po použití pomocí ředidla Verdünnung AF 631 nebo rychločističe štětců Pinselschnellreiniger 111.

Schnutí (+20 °C, 65 % relativní vlhkost)

Zaschlý proti prachu asi po 6 hodinách. Vhodný k dalšímu zpracování asi po 48 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu dodržujte delší dobu schnutí.

Skladování

V chladu a suchu. Otevřený obal těsně uzavřete.

Deklarace

Třída ohrožení vod

TOV 1 podle německého předpisu VwVwS.

Kód výrobku

M-LL01.

Platí údaje uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.

Vícevrstvé nátěry

Příprava povrchu

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, přilnavý, stabilní a bez separačních prostředků. Podle listu BFS č. 18 nesmí obsah vlhkosti u rozměrově stálých dílů překročit 15 %, resp. u částečně rozměrově stálých a rozměrově nestálých dílů 18 %.

Pryskyřičnatá a lepivě mastná dřevěná plocha omyjte nitroředidlem Nitroverdünnung 456 a nechte je dobře vyvětrat. Ověřte vhodnost, stabilitu a přilnavost stávajících nátěrů.

Narušené a nevhodné povrchové úpravy odstraňte a zlikvidujte podle předpisů.

Nenarušené laky důkladně zbruste. Při zpracování nebo odstraňování nátěrů se může např. broušením nebo opalováním uvolňovat zdraví škodlivý prach/výpary. Pracujte jen v dobře větraných prostorách a podle potřeby zajistěte vhodné ochranné vybavení (ochranu dýchacích cest). Podklad podle potřeby připravte, natřete základním a/nebo přechodovým nátěrem. Viz také předpis VOB, část C a norma DIN 18363, odstavec 3.

Impregnace pro venkovní

Neošetřené rozměrově stálé a rozměrově nestálé, popř. částečně rozměrově stálé dřevěné díly ve vnějším prostředí, ošetřete podle potřeby, popř. podle druhu dřeva základním impregnačním nátěrem Impredur Holzimprägniergrund 550.

Základní nátěr a mezinátěr

Dřevo natřete základním nátěrem Impredur Grund 835. Železo/ocel natřete základním nátěrem Multigrund 227 nebo Haftgrund 850, ve vnějším prostředí 2x.

Zinek, pozinkovanou ocel a hliník natřete nátěrem 2K-Epoxi-Haftgrund 855 nebo 2K-Aqua-Epoxi-Primer 873, ve vnějším prostředí 2x.

Poškozená místa nenařazeného, nosného starého laku natřete základním nátěrem podle výše uvedeného druhu podkladu.

Podle potřeby proveďte mezinátěr pomocí Impredur Grund 835 nebo v interiéru pomocí Impredur Vorlack Tix 120.

Vrchní nátěr

Podle druhu stavebního dílu a potřeby natřete 1–2x lakem Buntlack Hochglanz 130.

Schlussanstrich

Je nach Bauteil und Anforderung 1–2x Buntlack Hochglanz 130.

Upozornění

Nepoužívat na vnitřní plochy nábytku

Vnitřní plochy nábytku a skříní nelakujte alkydovými pryskyřičnými laky kvůli možnému zápachu.

Velkoplošná aplikace v interiérech

Při velkoplošné aplikaci v interiérech (např. na stropěch a stěnách) doporučujeme kvůli typickému zápachu alkydových pryskyřičných laků rozpouštědel používat laky na vodní bázi. V případě potřeby využijte poradenskou službu Brillux.

Zásady v případě povrchové úpravy CoilCoating, práškového lakování a eloxovaného hliníku

V případě povrchové úpravy CoilCoating, práškového lakování a eloxovaného hliníku doporučujeme vždy používat dvousložkový epoxidový základní adhezivní nátěr 2K-Epoxi-Haftgrund 855.

Broušení podkladu

Mezi jednotlivými pracovními operacemi doporučujeme provést mezibrus. Při skladbě „lak na lak“ je nutné plochy zbrusit.

Provedení v ostrých, resp. intenzivních odstínech

Ostré, čisté intenzivní odstíny, např. žluté, oranžové, červené, purpurové a žlutozelené, mají kvůli použitým pigmentům menší kryvost. Pro problematické odstíny v těchto oblastech doporučujeme předchozí celoplošný nátěr sladěným základním odstínem (Basecode). Kromě běžného složení jsou někdy také nutné další nátěry.

Venkovní deskové dřevěné materiály

Venkovní deskové dřevěné materiály

Z technických důvodů jsou deskové dřevěné materiály ve venkovním prostředí vhodné k povrchové úpravě jen za určitých podmínek. Viz také technický list BFS č. 18, odstavec 2.2.3.

Doporučení k povrchové úpravě lze dát jen pro konkrétní případ na základě druhu a kvality materiálu, konstrukce a klimatických podmínek. V případě potřeby využijte poradenskou službu Brillux.

Další údaje

Respektujte údaje uvedené v technických listech používaných výrobků.

Poznámka

Tento technický list byl vytvořen podle německých zákonů, norem, předpisů a směrnic. Všechny údaje byly přeloženy z aktuální německé verze. Jeho obsah nezakládá žádný smluvní právní vztah.

Zpracovatel/kupující stále odpovídá za to, že musí ověřit vhodnost našich výrobků k zamýšlené aplikaci. Platí také naše Všeobecné obchodní podmínky.

Při publikaci nové verze tohoto praktického informačního listu s novými údaji přestávají platit dosavadní údaje. Aktuální verze je k dispozici na internetu.

Brillux
Postfach 1640
48005 Münster
Německo
Tel. +49 (0)251 7188-0
Fax +49 (0)251 7188-105
www.brillux.com
info@brillux.com

**Dlouhý povrchové úpravy staveb**

dovoz a prodej materiálů Brillux do ČR
Kpt.Jaroše 482, 264 01 Sedlčany

Telefon: +42(0) 602 458 568
+42(0) 318 875 422

E-mail: office@dlouha.net
www.dlouha.net