

Tabulka pro stříkání

| Metoda | Tryska | Tlak vzduchu | Pracovní tlak | Ředění | Křížové chody |
|--|--------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| Bezvzduchové 1) Teplota materiálu 2) +50°C | 09/40 Air cup červená | 2-2,5 bar | 100-150 bar | nezředěný | 1-1,5 |

- 1) Např. Finish 230 AC Compaq Spraypack 3452
- 2) Je třeba brát v úvahu bod vzplanutí a informace v aktuálním bezpečnostním listu.

Venkovní nátěry na dřevo

| Podklady | Impregnace | Základový nátěr | Mezinátěr | Konečný nátěr |
|--|--|--|--|------------------------------|
| rozměrově stálé dřevěné prvky např. okna a dveře | 1x Impregnace na dřevo 550 | 1x Impredur Ventilack 822 nebo 1x Impredur základ 835 | Podle požadavku a stavu podkladu 1x Impredur Ventilack 822 nebo 1x Impredur základ 835 | 1x Impredur Ventilack 822 |
| Omezeně rozměrově stálé dřevěné stavební díly např. obklady, zahradní nábytek, okenice | | | | |
| Dřevěné díly s intaktním původním nátěrem | 1x Impregnace na dřevo 550 pouze na poškozená místa bez nátěru | 1x Impredur Ventilack 822 nebo 1x Impredur základ 835, pouze na poškozená místa | | |

Vnitřní nátěry na dřevěné stavební díly, dřevěné materiály

| Podklady | Základní nátěr ¹⁾ | Mezinátěr | Konečný nátěr |
|---|--|--|------------------------------|
| dřevěné stavební díly, dřevěné materiály, desky neošetřené | Podle požadavku a stavu podkladu 1x Impredur Ventilack 822 nebo Impredur základ 835 | Podle požadavku a stavu podkladu předlak Impredur Vorlack Tix 120 nebo Impredur základ 835 nebo Impredur Ventilack 822 | 1x Impredur Ventilack 822 |
| dřevěné stavební díly, dřevěné materiály s intaktním starým lakem | poškozená místa 1x Impredur Ventilack 822 nebo Impredur základ 835 | | |

¹⁾ Dle potřeby může být u vnitřních nátěrů po základování použit pro vytmelení plochy např. Lakýrnický tmel 518

Nátěry na železo/ocel

| Podklady | Základní nátěr ^{1) 2)} | Mezinátěr | Konečný nátěr |
|---|--|---|---------------------------|
| železo/ocel venku, neošetřené | dle požadavku 2x MP – Silnovrstvý základ 227 nebo Spojovací základ 850 | 1x Impredur Ventilack 822 | 1x Impredur Ventilack 822 |
| železo/ocel venku, základované z výroby | poškozená místa a celoplošně Spojovacím základem 850 nebo MP – Silnovrstvým základem 227 | | |
| železo/ocel, venku, s intaktním, nosným starým lakem | poškozená místa Spojovacím základem 850 nebo MP – Silnovrstvým základem 227 | dle požadavku a výběru Spojovací základ 850 nebo Impredur základ 835 | |
| železo/ocel uvnitř, neošetřené | dle požadavku Spojovacím základem 850 nebo MP – Silnovrstvým základem 227 | dle požadavku a výběru Spojovací základ 850, Impredur základ 835 nebo předlak Vorlack Tix 120 | |
| železo/ocel, uvnitř, výrobně základované | poškozená místa Spojovacím základem 850 nebo MP – Silnovrstvým základem 227 | | |
| železo/ocel, uvnitř, s intaktním, nosným starým lakem | | | |

¹⁾ Dle potřeby může být uvnitř po základování použit pro vytmelení plochy např. Lakýrnický tmel 518

²⁾ U CoilCoatingu, práškových laků a 2K nátěrů a stejně tak eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K Epoxi – spojovacím základem 855

Nátěry na zinek, pozinkovanou ocel, hliník, tvrdé PVC

| Podklady | Základní nátěr ^{1) 2)} | Mezinátěr | Konečný nátěr |
|--|---|--|---------------------------|
| zinek, pozinkované stavební díly venku, neošetřené | dle požadavku a výběru 2x 2K Epoxi spojovací základ 855 nebo 2K Aqua – epoxi základ 873 | 1x Impredur Ventilack 822 | 1x Impredur Ventilack 822 |
| hliník venku a uvnitř, neošetřené | dle požadavku a výběru 2K Aqua – epoxi základ 873 nebo 2K Epoxi spojovací základ 855 | | |
| zinek a pozinkované stavební díly uvnitř, neošetřené | | | |
| tvrdé PVC venku a uvnitř, neošetřené | 2K Epoxi spojovací základ 855 | | |
| intaktní nosné nátěry, venku a uvnitř | poškozená místa 1 – 2x 2K Aqua – epoxi základem 873 nebo 2K Epoxi spojovacím základem 855 | dle požadavku a výběru Spojovací základ 850, Impredur základ 835 nebo předlak Vorlack Tix 120 (jen uvnitř) | |

¹⁾ Dle potřeby může být uvnitř po základování použit pro vytmelení plochy např. Lakýrnický tmel 518

²⁾ U CoilCoatingu, práškových laků a 2K nátěrů a stejně tak eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K Epoxi – spojovacím základem 855

Upozornění:

Vnitřní plochy nábytku a skříní vzhledem k možnému zápachu **nelakovat alkydo-pryskyřičnými laky.**

Počáteční lesk

relativně vysoký lesk materiálu zmizí v průběhu sušení po několika dnech.

Mechanické namáhání

U intenzivních a tmavých barevných odstínů silně mechanicky namáhaných nelze vyloučit mírné porušení barevné stálosti. Funkčnost nátěru tím nebude narušena. Tento fakt odpovídá možnostem současného stavu techniky výroby a nepředstavuje žádný závažný problém.

Aplikace uvnitř prostor

Typický zápach rozpouštědla u alkydových laků nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí. Pokud tento slabý zápach při natírání představuje problém, doporučujeme použití vodou ředitelných materiálů např. polomatný Hydro-PU-Tec 2088 nebo vysoce lesklý Hydro-PU-Tec 2084.

CoilCoating, práškové barvy, eloxovaný hliník

Doporučujeme základovat 2K Epoxi spojovacím základem 855.

Mezibrus

Doporučujeme mezi jednotlivými pracovními postupy plochu zbrusit. Potřebné je mezi zbrúšením při postupu „lak na lak“.

Dbát na údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků.

Doporučení pro intenzivní barevné odstíny:

Např. žlutá, oranžová, červená, purpur, žlutozelená mají vzhledem k svému obsahu pigmentu nižší krycí schopnost. U těchto kritických odstínů doporučujeme použít pro 4kladování námi doporučený odstín základu-systém Basecode. V těchto případech je vhodné provést více nátěrů.

Žloutnutí povrchu

U bílých a světlých odstínů může docházet k mírnému zažloutnutí povrchu vlivem slunečního záření, agresivity prostředí namáhání chemickými nebo čistícími prostředky, což je typické u všech alkydových laků.

Deskové materiály na bázi dřeva venku.

Podle současného stavu techniky pro nátěry vnějších ploch desek na bázi dřeva je doporučen nátěr přímo pro jednotlivé případy, podle druhu materiálu a kvality podkladu, druhu konstrukce a vlivu místních povětrnostních podmínek. K dispozici je poradenská služba firmy Brillux.

„Protect kvalita“

Prostředek přidávaný ve výrobě do materiálu na základě požadavku, vylepšuje odolnost materiálu proti houbám a plísním. Doporučuje se opatřit materiály „Protect kvalitou“ ve vnějším prostředí namáhaném vlhkostí.

Technické poradenství:

Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux.

Doplňkové výrobky:

2K Aqua Epoxi základ 873
2K Epoxi spojovací základ 855
Spojovací základ 850
Impredur základ 835
Dřevoimpregnační základ 550
Podkladová barva Tix 120
Multigrund 227

Poznámka:

Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav 12.03.2015