

Hladká tapeta Rapidvlies 1525

**hladké obložení stěn, rozměrově stálé, přemost'ující trhliny,
odolné vůči roztržení, s nízkým pnutím, pro vnitřek**

Vlastnosti:

Speciální obzvlášť stabilní tkanina, odolná proti roztržení a přemost'ující trhliny. Těžko vznětlivá B1 dle DIN 4102, se seříznutými hranami a zabalená do fólie. Nevykazuje žádné smršťování nebo roztahování a má tudíž nízké pnutí, je rozměrově stálá a difúzní. Bez měkčení přímo zpracovatelná, vytváří hladké, stejnoměrné podklady a je výborně přetíratelná popř. přelepitelná obložení na stěny. Kromě toho je možno lepidlem přilepené obklady znovu lehce odstranit.

Oblast použití:

Pro ztvárnění, renovaci a sanaci tapetování schopných podkladů uvnitř, např. na omítku, sádrokarton, podhledový beton, atd. Pro ztvárnění hladkých, stejnoměrných a ve spojení se stávající konečnou vrstvou, odolných ploch.

Popis materiálu:

Barevný odstín: přírodní bílá

Báze: speciální buničitá a textilní vlákna, kombinovaná s polymerickým pojivem.

Balení:

2 role v kartónu

Rozměr role: cca. 0,75 x 25,00 m
(šířka role x délka role)

Zpracování:

Kontrola: Před zpracováním dodávku přezkontrolujte dle ustanovení BFS (Spolkového svazu pro barvy a ochranu hodnot) č. 7 a 16.

Lepení:

Rapidvlies 1525 může být položen na lepidlo nanesené na podklad nebo alternativně zpracováno tapetovacím přístrojem.

Nanášení lepidla na podklad:

Na odpovídajícím způsobem upravenou plochu stěn nanést rovnoměrně a v ne příliš silné vrstvě Lepidlo na tkaniny Crea Glas ELF 377 (nanášené množství ca. 150 g/m²). Rapidvlies 1525 v potřebné délce plus 5 – 10 cm nastříhat, vložit do lepidla a gumovým válečkem nebo tapetovací špachtlí přitlačit tak, aby nevznikly vzduchové bubliny. Přesahy u stropu, podlahových lišt, oken atd. přitlačit umělohmotnou špachtlí do rohů a odříznout ostrým řezacím nožem např. Nožem s odlamovacími hroty 1311. Následující pásy tapetovat na sraz, jak je předepsáno. Rapidvlies 1525 nenalepovat přes sebe.

Venkovní rohy cca. 8 – 10 cm přelepit. Následné pásy nasadit cca. od 4 do 6 cm přes sebe a naříznout oba pruhy dvojšvově Speciálním nožem na tapety 1310. Je nutno zamezit znečištění povrchu lepidlem. Eventuální znečištění pečlivě odstranit navlhčenou houbičkou.

Zpracování tapetovacím přístrojem:

Pro toto zpracování je nutno Lepidlo na tkaniny Crea Glas 377 naředit cca. 25% vodou. Při protahování Rapidvliesu 1525 dbát na rovnoměrné nanesení lepidla bez vynechaných míst.

Nakonec pásy bez doby měkčení nalepit a gumovým válečkem nebo tapetovací špachtlí přitlačit tak, aby nevznikly vzduchové bubliny. Další zpracování následuje tak, jak je předepsáno.

Další úprava/nanášení:

Po dostatečném proschnutí lepidla může následovat nátěr disperzními barvami nebo obkládání stěn. Rapidvlies 1525 je vhodný i jako základ pro následné kreativní techniky. Pro nátěry doporučujeme použít dle nároků, požadavků a stupně lesku, disperzní barvy s minimální třídou odolnosti vůči otěru za vlhka 2 dle DIN EN 13300 (odolnost vůči oděru dle DIN 53 778), např.: Topp ELF 948, Super Latex LF 3000, Latexová barva ELF 992, Crea Glas Flurethan Wandfinish(- nově Sensocryl).

Spotřeba (bez odstřížků):

Cca. 1,33 m². Jedna role vystačí na cca. 18,75 m². Jednotlivé pruhy lepit na sraz.

Teplota zpracování:

Nezpracovávat pod +5°C vzduchu a objektu.

Schnutí (+20°C, 65% rel. vlh.):

Zajistit rovnoměrné schnutí při pokojové teplotě a zabránit průvanu. Přepřipravené zpravidla po proschnutí přes noc. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Skladování:

Role skladovat postavené v suchém prostředí.

Příprava:

Úprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a bez výkvětů, drolivých částic, korozi podporujících prvků nebo jiných spojení rušících mezivrstev. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Klihové barvy důkladně omýt.

Intaktní olejové a syntetické nátěry naleptat, důkladně obrousit a očistit. Pro nátěr nevhodné obložení stěn, včetně zbytků lepidla a makulatur beze zbytku odstranit. Očištěná místa odborně fluátovat. Hrubé podklady, poškozená místa aj. vyhladit Ručním tmelem H 1882. Dle požadavků základovat nebo opatřit mezivrstvou. Dbát na BFS listy č. 7, 10 a 16 a stejně tak na VOB díl C, DIN 18 363 a 18 366, odst. 3.

V případě speciálních nároků na hladkost povrchu, třeba pro další úpravu materiálu s optickým efektem, povlaku s kovovým efektem nebo lesklým vrchním lakem nebo aby se zabránilo viditelnosti nejmenším značkám na švu, doporučujeme vyhlazovat netkaný obklad stěn s Briplast Mineral Hand Filler ELF 1886, zředěným cca 5%, po celé ploše. Před dalším barvením naplňte povrchy vrstvou penetrace Lacryl Tiefgrund ELF 595.

Podklad	Základ	Špachtlování	Lepení	Vrchní nátěr
Omítky (maltové skupiny PII, PIII), beton	V případě nutnosti Hloubkový základ Lacryl LF 595	v případě potřeby 1-2x Briplast Mineral-Handspachtel ELF 1886 a penetrace Lacryl Tiefgrund ELF 595	Rapidvlies 1525 lepený lepidlem na tkaniny Crea Glas ELF 377 nebo Vlies Kleber ELF 375 nebo Methylan1543,15 55	v závislosti na zatížení, požadavku vzhledu a stupni lesku barvami třídy odolnosti proti otěru 2 podle DIN 13300
Omítky (maltové skupiny PIVa, b, c), sádkokarton, sádrové stavební desky	V případě nutnosti Hloubkový základ Lacryl LF 595			
Nesavé podklady, např. lesklé disperze, olejové a lakové vrstvy	V případě nutnosti pigmentovaný spojovací základ ELF 3720			
Nekovy a plasty	Epoxidový základ 855			

¹⁾ Při tvorbě hladkých nátěrů je v závislosti na stupni lesku a nárocích po základním nátěru provést mezibroušení. K dosažení rovnoměrného povrchu plochy, obzvlášť na kriticky osvětlených plochách se nátěry musí konsekvantně provádět mokré do mokrého a rovnoměrně.

Upozornění:

Pro lepení na Rapidvlies 1525 je pro obložení stěn nutno použít předepsané lepidlo, nebo minimálně speciální lepidlo v poměru 1:20. Při eventálních reklamaci je nutno zaslat vzorky materiálů. Při znatelných nedostatecích bude zboží nahrazeno nebo vyměněno. Následné náklady nebudou nahrazeny.

Dbát na další údaje v technologických listech použitých produktů.

Technické poradenství:

Pro další technické informace je Vám k dispozici technické poradenství firmy Brillux.

Poznámka:

Tento technologický list se zakládá na výsledcích intenzivních vývojových prací a dlouhodobých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. Kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Při vydání nového technologického listu ztrácí údaje ve starém technologickém listu svoji platnost.