



Bezbarvý PU lak na parkety 344

**vodou ředitelný, pachově neutrální, plnivý,
bezbarvý, hedvábně matný, 1-komponentní,
odolný vůči otěru, pro vnitřní použití**

Vlastnosti:

Vodou ředitelný, 1 komponentní vrchní lak na polyuretan - akrylové bázi. Bezbarvý, hedvábně matný, odolný vůči otěru a trvanlivý. Kromě toho odolný vůči jemným domácím čistícím prostředkům a je rezistentní vůči žloutnutí a lehce zpracovatelný. Zdůrazňuje přirozený barevný odstín dřeva (nevytváří šedivý závoj). Odpovídá EN 71 - 3 o Bezpečnosti dětských hraček odolný proti slinám a potu.

Okruhy použití:

Pro odolné, bezbarvé vrchní nátěry na nové a již natřené parketové, palubkové, dřevěné podlahy a jiné v obytné zóně.

Popis materiálu:

Barevný odstín:

0100 bezbarvý

Stupeň lesku:

hedvábně matný

Báze materiálu:

Akrylo – polyuretanová disperze

VOC: EU mezní hodnoty pro tento výrobek (Kat. A/e): 150 g/l (2007)/ 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 100 g/l VOC.

Obsažené látky:

Akrylo – polyuretanová disperze, oxid křemičitý, voda, glykol, aditiva

Hustota: cca 1,03 g/cm³

Balení: 750 ml, 2,5 l

Zpracování:

Ředění:

Připraveno pro zpracování. V případě potřeby pro regulaci stékavosti, do max. 5% vodou.

Tónování:

Netónovat.

Snášlivost:

Nemíchat s jinými druhy materiálů.

Nanášení:

Bezbarvý PU lak na parkety 344 nanášet nátěrem nebo válečkem.

Spotřeba:

cca. 90 – 120 ml/m² pro nátěr.

Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu.

Teplota zpracování:

Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Vhodné při +10°C až +25°C teploty vzduchu a podkladu.

Čištění nářadí:

Po ukončení okamžitě vodou.

Doba schnutí:

(při +20°C, 65% rel. vlhkosti):

U prvního nátěru na neošetřených dřevěných plochách po cca 1 - 2 hodinách přetíratelný. Mezi a konečný nátěr nejdříve po 8 hodinách přetíratelný popř. pochozí. Plně zatížitelné po proschnutí (cca 8 dnů). Koberce nepokládat dříve jak po uplynutí jednoho týdne. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Skladování:

V chladu, suchu a chránit před mrazem. Otevřená balení důkladně uzavřít.

Deklarace:

Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS

Kód výrobku: VV3

Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu.

Odstranění odpadu:

Pouze zcela vyprázdněná balení recyklovat. Tekuté zbytky materiálu odevzdat ve sběrně nebezpečných odpadů.

Provádění nátěru: a přilnavost; popř. vytvořit provedením nátěru, provést zkušební plochu. Neintaktní a jemné obroušení brousícím papírem, s minimální zrnitostí odstranit a dle předpisů 100 nebo jemnější. Podklad dle zlikvidovat. Zašedlé dřevo požadavků předupravit, odstranit až na nosnou dřevěnou základovat a/nebo opatřit vrstvu. Intaktní lak důkladně mezinátěrem. Dbát na VOB díl C, obrousit. U nových, neošetřených DIN 18 363, odst. 3. podkladů před

Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez oleje, vosků, mastnoty a jiných nesoudržných částic. Stávající vrstvy, zvláště pak z výroby natřené hotové parkety, odzkoušet na vhodnost, nosnost

Vnitřní nátěry na dřevěné podlahy

Podklady	Základní nátěry	Mezinátěry	Konečný nátěr
dřevěné podlahy, neošetřené, např. parketové podlahy, palubky aj. ¹⁾	Bezbarvý PU lak na parkety 344, hedvábně matný	Bezbarvý PU lak na parkety 344, hedvábně matný	1 – 2x Bezbarvý PU lak na parkety 344, hedvábně matný
dřevěné podlahy, s intaktním, nosným nátěrem	poškozená místa Bezbarvý PU lak na parkety 344, hedvábně matný		

¹⁾ U pórovitého dřeva a mikrotrhlin ve dřevě, obzvláště u tvrdého dřeva, např. u dubu, buku atd., doporučujeme, nejprve provést bezbarvou impregnaci Ochrannou lazurou 620. Pro lesklé nátěry použít Bezbarvý PU lak na parkety 342, lesklý.

Upozornění:

Nepoužívat na okenní parapety a schody. I při zpracování laků s nízkou úrovní škodlivin je nutno dodržovat obvyklá ochranná opatření. Chránit před dětmi. Nevdechovat mlhu vzniklou stříkáním. Během a po zpracování zajistit důkladné větrání. Při vniknutí do očí nebo styku s pokožkou okamžitě důkladně vymýt vodou. Zabránit úniku do kanalizace, povodí nebo země. Doporučujeme mezi jednotlivými pracovními postupy plochu obrousit. Žádoucí je mezibroušení v systému „lak na lak“. Pro zvýšení užitné vrstvy doporučujeme, provést dvojí konečný nátěr.

Dbát na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků.

Technické poradenství:

Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux.

Doplňkové výrobky:

Ochranná lazura 620
Bezbarvý PU lak na parkety 342, lesklý

Poznámka:

Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i

písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost.
Stav: 02.01.2007

Distribuce a servis :

DLOUHÝ povrchové úpravy staveb
Provoz Kpt.Jaroše 482, 264 01 Sedlčany

Tel./fax: 318 875 422
Mobil: 602 458 568

E-mail: office@dlouha.net
www.dlouha.net