

Klihová barva ELF 58

bez rozpouštědel a změkčovadel, bílá, matná, reverzibilní, pro vnitřek

Vlastnosti:

Vnitřní vodou ředitelná barva bez rozpouštědel a změkčovadel. Bílá, matná, pachově neutrální, dobře kryvá a reverzibilní (znovu odstranitelná omytím vodou). Bez fogging aktivních substancí. Kromě toho vysoce difúzní a lehce zpracovatelná.

Použití:

Pro reverzibilní nátěry na stropy a mechanicky nezátížené stěny uvnitř. Na základě reverzibility je obzvláště vhodná pro použití v oblasti ochrany památek.

Popis materiálu:

Barevný tón: 0095 bílý

Báze: étery celulózy

Hustota: cca 1,57 – 1,62 g/cm³

Klasifikace dle DIN EN 13 300:

Otěruvzdornost za vlhka: třída 5 (reverzibilní)

Kontrastní poměr: třída 2 při 7 m²/l

Lesk: tupě matný

Maximální velikost zrna: jemná

Balení: 10 l

Zpracování:

Ředění:

V případě potřeby ředit nepatrně vodou.

Tónování:

Do max. 3% Základní a tónovací barvou 951 bez ovlivnění reverzibility.

Snášlivost:

Míchat jen se stejnorodými a v tomto technol. listu k tomu určenými materiály.

Nanášení:

Klihová barva ELF 58 může být nanášena štětkou, válečkem a nástřikem Airless.

Spotřeba:

cca 150-180 ml/m².

Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu.

Teplota zpracování:

Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu.

Čištění náradí:

Po ukončení práce okamžitě vyčistit vodou.

Doba schnutí: (při 20°C, 65% rel. vlhkosti):

Povrchově suché po cca. 4 - 6 hod. Proschlé po cca. 3 dnech. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu je nutno počítat s delší dobou schnutí.

Skladování:

V chladu a chránit před mrazem. Otevřená balení důkladně uzavřít.

Deklarace:

Upozornění: Nevdechovat mlhu vzniklou při stříkání.

Třída ohrožení vody: WGK 1 dle VwVwS

Kód výrobku: M-DF01

Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu.

Údaje pro Airless stříkání:

| Otvor trysky | | Úhel nástřiku | Tlak v barech | Ředění |
|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| couly | mm | | | |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40° - 80° | cca. 150 | cca. 5 – 10% |

Provádění nátěru:**Příprava podkladu:**

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Staré kličové barvy důkladně omýt. Obklady stěn nevhodné pro nátěr včetně lepidla a zbytků makulatur bezzbytku odstranit. Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle požadavků základovat a/nebo opatřit mezinátěrem. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3.

Základní nátěry

V případě potřeby Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545 nebo Základový koncentrát ELF 938.

Konečný nátěr

Kličová barva ELF 58.

Upozornění:

Kličovou barvu ELF 58 nepoužívat na nátěry Raufaser, skelných tapet nebo strukturovaných tapet. Pro nátěry Raufaser použít minimálně kvalitu s třídou otěruvzdornosti za vlhka 3, dle DIN EN 13 300, např. Dolomit ELF 900 nebo Glemalux ELF 1000.

V případě potřeby, hrubé plochy před provedením nátěru vyhladit tmelením např. Tmelící hmotou pro ruční nanášení LF 1884.

Dbát na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků.

Technické poradenství:

Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux.

Doplňkové výrobky:

- Základový koncentrát ELF 938
- Hloubkový základ Lacryl LF 595
- Hloubkový základ 545
- Základní a tónovací barva 951

Poznámka:

Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 01.08.2006