

Grenodecor 236

ekologická, nízkoemisní, matná, vodou ředitelná,
lazura na dřevo, zvláště vhodná pro interiér



Farbsystem

Entspricht EN 71-3
Sicherheit von Spielzeug
Speichel- und Schweißtest



Použití

Pro barevné a transparentní, difuzi umožňující lazurovací nátěry vnější i vnitřní, na stavební díly jehličnatého i listnatého dřeva jako např. dřevěné obklady a okna.

Vlastnosti

- na vodní bázi, nízko emisní, bez škodlivých látek
- na bázi akrylátu
- pro vnitřní i venkovní použití
- rychleschnoucí
- vysoce difuzní
- dobře se vsakuje do podkladu
- matná
- pevný, decentně jemný povrch
- jednosložková, lehce zpracovatelná
- kvalita kontrolována v systému AgBB
- odpovídá normě EN 71-3 odolná slinám a potu, bezpečně použitelná na dětské hračky

Zpracování

Lazura na dřevo Grenodecor 236 je připravena k natírání a může být, je-li potřeba, ředěna vodou. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C. Všechny barevné tóny se mohou míchat navzájem, stejně jako s lazurovou bezbarvou.

Mléčný vzhled lazury při natírání je pro výrobek specifický a při zasychání se ztrácí. Pro zpracovávání je nejlepší použít ploché akrylové štětce s dlouhými polyesterovými štětinami. Akrylové lazury zasychají relativně rychle, je třeba natírat bez přestávek, popřípadě plochy dělit. Lazuru sytě nanášet zásadně ve směru vláken. Lazuru lze stříkat, data v tabulce.

Úprava podkladu

Podklad musí být pevný, nosný, suchý a čistý. Staré nesouvislé lazurové nátěry důkladně očistit a obrousit. Nenosné staré nátěry beze zbytku odstranit. Vlhkost dřeva by měla být u rozměrově stálých prvků 15% a u rozměrově nestálých 18%. Při broušení podkladu dodržujte bezpečnostní předpisy a větrejte.

Provádění nátěrů

Podklad	Impregnace	Základní nátěr	Mezivrstva	Konečná vrstva
Dřevo uvnitř nenatřené		Grenodecor 236	Podle potřeby Grenodecor 236	Grenodecor 236
Dřevo uvnitř natřené lazurou		Podle potřeby Grenodecor 236		
Dřevo venku rozměrově nestálé a omezeně rozm.stálé, neupravené, okenice,obklady,pergoly, podhledy,plot	Impregnace 250	Grenodecor 236	Grenodecor 236	
Dřevo venku s intaktním starým nátěrem lazurou	Holá nenatřená místa impregnací 250	Podle potřeby Grenodecor 236		

Balení

750 ml, 2,5 ltr

Barevné tóny

Scala číslo	Označení
-	0100 farbblos ¹⁾
09.LA.03	1410 eiche
09.LA.02	1411 kiefer
21.LA.03	3410 mahagoni
03.LA.08	7410 kiesel
75.LA.02	7411 graphit
15.LA.03	8410 nussbaum
15.LA.02	8411 kastanie
12.LA.05	8412 teak
18.LA.04	8415 palisander
03.LA.03	9410 ebenholz
03.LA.01	9510 kalkweiß

¹⁾ doporučeno jen pro interiér, viz.poznámky
Další barevné tóny lze namíchat v barevném systému Brillux

Teplota při zpracování

Nezpracovávat pod 5°C vzduchu a podkladu.

Ředění

Podle potřeby, např.na vysoce savém podkladu, do 3% vodou.

Míchatelnost

Všechny odstíny jsou mezi sebou míchatelné, nemíchat s jiným druhem materiálu.

Čas schnutí

Asi půl hodiny. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužuje čas schnutí. Po třech hodinách dále přepracovatelné.

Spotřeba

70-80 ml / m²

Čištění náradí

Ihned po použití vodou.

Skladování

V chladu, suchu, nádoby dobře uzavřené. Nesmí zmraznout.

Fyzikální vlastnosti, báze

Báze materiálu : Akrylát kopolymer disperze

Složení: Acrylat-Copolymer-Disperze, Titandioxid
(podle barevného tónu), anorganické/organické pigmenty
(podle barevného tónu), voda, Glykolether přísady a konzervační látky
(Benzisothiazolinon a Zinkpyrithion).

VOC : EU norma pro tento produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 100 g/l VOC

Hustota: ca. 1,0 –1,1 g/cm³

Produkt kód: BSW 30

Tabulka pro stříkání:

Systém	Tryska	Střík.úhel	Přívod vzduchu	Tlak	Ředění	Křížový nástřik ³⁾
Nízkotlaké ¹⁾	Žlutá špička ²⁾	---	50-75%	5-6	Neředit	1
Bezvzduchové	0,008 Inch.	40°	---	60 bar	Neředit	1

Poznámka: Údaje stanovené při teplotě vzduchu a podkladu 20°C.

1) Informace založené na technologii XVLP Wagner Finish Control FC 3500 nebo FC 5000.

2) Standardní tryska – žlutá pro všechny běžné barvy a lazury. Trysku udržujte čistou.

3) Po nastříkání uhladit povrch štětcem.

Ochranná opatření:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při stříkání použijte brýle a kombinovaný filtr A2/P2. Při broušení použijte filtr P2. Během zpracování nekuřte, nepijte a nejezte, dobře větrejte. Při zásahu očí, vypláchněte čistou vodou. Zbytky nevylévat do kanalizace a vodních toků.

Mezibrus:

Mezi jednotlivými kroky je doporučen mezibrus.

Kontakt se změkčovadly:

Vyhňte se kontaktu nátěrů s plasty, které obsahují změkčovadla, např. těsnicí profily.

Kontakt „lak na lak“:

Vodou ředitelné barvy se chovají termoplasticky. Při skladování se vyhněte kontaktu lakovaných ploch, aby se neslepily.

Broušení starých nátěrů:

Staré, lazurou natřené povrchy odzkoušejte na pevnost a nosnost, např. odtrhovou páskou.

Barevný vzhled lazury:

Protože se jedná o lazurovací- průhledné nátěry, může být odstín lazury na každém jednotlivém typu dřeva jiný. To je ovlivněno odstínem podkladového dřeva. Přesný odstín nutno určit zkouškou na daném podkladu.

Bezbarvý odstín 0100 není vhodný do exteriéru:

Nedostatek pigmentu v bezbarvém materiálu venku nezajistí ochranu dřeva před UV zářením. Proto doporučujeme tento odstín použít pouze v interiéru.

Složky dřeva:

Pokud hrozí pronikání složek obsažených ve dřevě do natřeného povrchu bílých a světlých odstínů lazury, použijte raději krycí barvy na dřevo s odpovídajícím izolačním základem.

Trvanlivost nátěrů:

Trvanlivost nátěrů závisí na mnoha faktorech, např. typu konstrukce, impregnaci a základním nátěru, namáhání povětrností. Pokud chcete povrch udržet co nejdéle zachovalý, kontrolujte nátěry každé 2 roky a případně proveďte opravy včas.

Dřevěné desky v exteriéru:

Podle současného stavu techniky jsou dřevěné konstrukční desky nebo desky na bázi dřeva pouze omezeně vhodné k nátěrům lazurou venku. Je potřeba zvážit typ konstrukce, jakost, povětrnostní podmínky.

Čištění a péče:

K čištění lakovaných povrchů použijte čistý měkký hadřík, vlhký a bez abrazivních prostředků, rozpouštědel a žíravin. Při čištění netlačte na povrch a neleštěte jej.

Další aplikace:

Aplikace systémových materiálů vždy podle příslušného technologického listu. Všímejte si aktuálnosti produktů a uvedených informací.

Další technické informace a technické poradenství Brillux:

Tel. +49 251 7188-239 Fax +49 251 7188-106

tb@brillux.de

nebo u vašeho osobního **technického poradce** :

Dlouhý povrchové úpravy staveb

obchodní partner Brillux

Telefon: 602 458 568, 318 875 422

office@dlouha.net

Poznámka :

Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuálně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použít na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet.

V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Aktuální verze je k dispozici na webu výrobce.

V případě Vašeho zájmu Vám naši odborníci rádi poradí a doporučí vhodný nátěrový systém.

Výrobce:

Brillux

Weseler StraÙe 401

48163 Münster

Tel. +49 251 7188-0

Fax +49 251 7188-105

info@brillux.de

www.brillux.de

Distribuce:



Dlouhý povrchové úpravy staveb

obchodní partner Brillux pro ČR

Kpt.JaroÙe 482, 264 01 Sedlčany

Telefon: +42(0) 602 458 568
+42(0) 318 875 422

E-mail: office@dlouha.net
www.dlouha.net