

Zlatý bronz 295



**rychle schnoucí nátěr pro vnitřek,
s vysokou jiskřivostí,
připravený pro zpracování**

Vlastnosti:

Speciální, dekorativní zlatý bronz. Kovově lesklý, dobře kryvý, lehce zpracovatelný a teplotně odolný do cca +80°C (suché teplo), vyložené dekorativní a s obzvlášť vysokou barevnou jiskřivostí.

Okruhy použití:

Pro dekorativní, mechanicky nezatěžované nátěry, výhradně pro vnitřek. Použitelný na základované dřevěné nebo kovové plochy, umělé hmoty (tvrdé PVC), intaktní staré nátěry atd., např. na ozdobné lišty, rámy obrazů, stolní ozdoby.

Popis materiálu:

Barevný odstín: zlatožlutý

Stupeň lesku: kovově lesklý

Báze výrobku: umělá pryskyřice, s pigmenty slitin mědi a zinku

VOC: EU mezní hodnota pro tento výrobek (kat. A/i): 600 g/l (2007)/ popř. 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje < 500 g/l VOC.

Bod vzplanutí: +21°C

Hustota: cca 1,14 g/cm³

Balení: 125 ml

Zpracování:

Ředění:

Neředit.

Tónování:

Netónovat.

Snášlivost:

Mísitelné pouze se stejnorodými a v tomto technologickém listu k tomu určenými druhy materiálů.

Nanášení:

Zlatý bronz 295 nanášet rovnoměrně štětcem. Před a během zpracování důkladně rozmíchat.

Spotřeba:

Cca 70 – 80 ml/m² pro nátěr.

Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu.

Teplota zpracování:

Nezpracovávat pod +5°C. Vhodné při +18°C do +25°C vzduchu a objektu.

Čištění nářadí:

Po použití okamžitě Speciálním umělopryskyřičným ředidlem 915 nebo Rychločističem štětců 111.

Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.):

Povrchově suché po cca ½ hodině. Vytvrzené po proschnutí přes noc. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Skladování:

Skladovat v chladu a suchu.

Otevřená balení důkladně uzavřít.

Deklarace:

Třída ohrožení vody: WGK 2, dle VwVwS

Kód výrobku: M -GP04

Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu.

Provádění nátěru:

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a nesmí obsahovat nesoudržné částice a jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Intaktní lakování důkladně přebrousit. Podklad dle požadavku předupravit, základovat a nebo použít mezinátěr. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3.

Pro vnitřní nátěry na dřevo, kov, umělou hmotu (tvrdé PVC), intaktní staré nátěry, atd.

Podklady	Základní nátěr 1)2)	Mezinátěr	Konečný nátěr
dřevěné stavební díly, dřevěné materiály, neošetřené, např. dřevěné rámy a jiné	Impredur základ 835	dle požadavku a výběru, Podkladový lak Tix 120 nebo Impredur základ 835	2x Zlatý bronz 295
železo/ ocel, neošetřené, do cca +60°C	Spojovací základ 850	dle požadavku a výběru, Spojovací základ 850, Impredur základ 835 nebo Podkladový lak Tix 120	
železo/ ocel, základované z výroby, do cca +60°C	poškozená místa Spojovacím základem 850		
hliník, tvrdé PVC, zinek a pozinkované stavební díly, neošetřené	2K – Aqua - epoxi základ 873 nebo 2K Epoxi spojovací základ 855		
intaktní, nosné nátěry	poškozená místa podle podkladu základovat tak, jak je předepsáno	podle podkladu tak, jak je předepsáno	

1) dle požadavku můžeme použít k tmelení uvnitř po základním nátěru např. Lakový tmel 518

2) při CoilCoatingu, nátěrech práškovými a 2K nátěry, a stejně tak u eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K Epoxi spojovacím základem 855

Upozornění:

Při mechanickém zatížení není vyloučen u bronzových nátěrů lehký otěr pigmentů, ale funkčnost tímto není ovlivněna.

Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků.

Technické poradenství:

Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux.

Doplňkové výrobky:

- 2K Aqua epoxi základ 873
- 2K Epoxi spojovací základ 855
- Spojovací základ 850
- Impredur základ 835
- Podkladový lak Tix 120

Poznámka:

Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně

zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost.