

Izolační základ 115

izolační umělopryskyřičný základ, rychle schnoucí, dobře kryjící, pro vnitřní použití

Vlastnosti:

Rychle schnoucí, dobře kryjící umělopryskyřičná izolační barva. Matná, bílá a lehce zpracovatelná. Izoluje bezpečně olejové skvrny a saze, zaschlé vodní skvrny, nikotinem znečištěné plochy a v pórech usazené bitumenové zbytky. Přetíratelný všemi vnitřními disperzními barvami Brillux.

Okruhy použití:

Jako jistý, izolující základ pro dále přetíratelné plochy uvnitř, např. na omítky (omítková malta z anorganických pojiv kategorie CSII a CSIII dle DIN EN 998-1 a stejně tak sádrové suché malty kategorie B dle DIN EN 13 279-1), beton, sádrokarton, intaktní disperzní nátěry.

Popis materiálu:

Barevný tón: 0095 bílý

Stupeň lesku: matný

Skladba materiálu:

Kopolymerová pryskyřice, obsahující rozpouštědla

VOC: EU mezní hodnota pro tento výrobek (kat. A/g): 450 g/l (2007). Tento výrobek obsahuje max. 450 g/l VOC.

Bod vzplanutí: +24°C

Hustota: cca 1,5 g/cm³

Balení: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Zpracování:

Ředění:

Neředit.

Tónování:

Netónovat.

Snášlivost:

Mísitelné pouze se stejnými druhy a v tomto technologickém listu k tomu určenými materiály.

Nanášení:

Izolační základ 115 můžeme nanášet nátěrem a válečkem.

Spotřeba:

Cca. 100 – 120 ml/m² pro nátěr. Přesnou spotřebu je možné zjistit zkouškou na daném podkladu.

Teplota zpracování:

Nezpracovávat pod +5°C vzduchu a podkladu. Vhodné při teplotě od +10°C do +25°C teploty vzduchu a podkladu.

Čištění nářadí:

Po použití okamžitě Nitroředidlem 456.

Schnutí:

(při +20°C a 65% rel. vlhkosti):

Další zpracování po cca 6 hodinách. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Skladování:

V chladu a suchu. Otevřená balení důkladně uzavřít.

Deklarace:

Třída ohrožení vody: WGK 1 dle VwVwS

Kód výrobku: M-GP05 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu.

Vytváření nátěru:

Úprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez dělicích částic a jiných spojení rušivých mezivrstev. Znečištění, nikotin, saze, olejové a tukové povlaky důkladně odstranit čistícími prostředky rozpouštějícími tuky, např. Univerzálním čisticím 1032. Stávající nátěry odzkoušet na nosnost. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3.

Základní nátěr:

Dle stavebního dílu a požadavku např. omítky (maltové skupiny Plc, PII, PIII, PIV a,b,c), beton, sádrokarton, intaktní disperzní nátěry, základovat Izolačním základem 115. Při intenzivním zbarvení nebo tvorbě skvrn nanést nátěr 2x.

Mezinátěr a konečný nátěr

Dle stavebního dílu, požadavku a výběru další systémový postup vnitřními disperzními barvami Brillux nebo Akrylo – pryskyřičnými laky Brillux.

Upozornění:

Izolační účinek je závislý na stavu objektu a na podmínkách schnutí na daném místě. Doporučujeme pro jistotu provést na místě zkušební nátěr.

Dbejte na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků.

Technické poradenství:

Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux.

Poznámka:

Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost.
7.5.2007