

Gelový odstraňovač 170

**pastovitý, vysoce účinný, vodou emulgovatelný
odstraňovač pro vnějšek a vnitřek**

Vlastnosti:

Vysoce účinný, vodou emulgovatelný odstraňovací prostředek na bázi speciálních rozpouštědel. Má vysokou hloubkovou účinnost a je lehce zpracovatelný. Je tixotropní a má proto minimální sklon ke stékání. Uvolňuje barevné vrstvy důkladně a do hloubky pórů.

Okruhy použití:

K odstranění starých syntetických a disperzních nátěrů, stejně tak plastických a organicky vázaných omítek ze dřeva, kovů a masivních minerálních podkladů.

Popis materiálu:

Barevný tón: bezbarvý

Báze: směs z neionických tensidů a alifatických uhlovodíků

Bod vzplanutí: 27°C

Zápalná teplota: 270°C

Hustota: cca 0,99 - 1,0 g/cm³

Balení: 3 l, 10 l

Zpracování:

Nanášení:

Gelový odstraňovač 170 nanášet sytě zdola nahoru válečkem nebo vhodnou štětkou (odolnými proti rozpouštědlům), např. Štětkou pro nanášení hloubkových základů 1173. Nepoužívat pomůcky s umělým vlasem či umělou násadou. Dbát na dostatečné a syté nanesení materiálu. Při extrémně silné vrstvě určené k odstranění, odstraňovač po krátké době působení znovu nanést.

Položením tenké PE fólie (není nutné) se zredukuje rychlost vypařování a vede ke zvýšení odstraňovacího účinku. Uvolněné vrstvy po dostatečné době působení odstranit špachtlí. Nakonec plochy důkladně omýt čistou vodou, aby se odstranily zbytky z pórů. Větší plochy mohou být očištěny vysokotlakou vodou.

Ředění:

Zpracovávat neředěné, přípravek je připraven k zpracování.

Snášlivost:

Nemíchat s jinými druhy materiálů.

Spotřeba:

cca 300 - 600 ml/m² na 1 vrstvu. Spotřeba je závislá na celkové síle vrstvy, nátěru a stavu podkladu. Přesnou spotřebu je možné zjistit zkouškou (testovací plochou) na daném podkladu.

Teplota zpracování:

Vhodné při +10°C až +25°C teploty vzduchu a podkladu. Nezpracovávat pod 0°C vzduchu a podkladu, na přímém slunci nebo na prohřátých plochách.

Čištění náradí:

Po použití okamžitě vodou.

Doba působení

(při +20°C, 65% rel. vlhkosti):

Po době působení cca 15 - 45 minut mohou být tenké vrstvy barev odstraněny.

Silné vrstvy nebo více vrstev barev, plastické nátěry a organicky vázané omítky vyžadují delší dobu působení, řádově až několik hodin. Doba působnosti závisí na počtu, síle a kvalitě vrstvy určené k odstranění a stavu podkladu. Doporučujeme zjistit nutnou dobu působnosti a odstraňovací účinek zkouškou na daném podkladu před započatím práce.

Skladování:

V chladu, suchu a chránit před mrazem. Otevřené balení důkladně uzavřít.

Deklarace:

Upozornění na nebezpečí:

Vznětlivý.

Třída ohrožení vody:

WGK 1, dle VwVwS

Kód výrobku:

M-AB10
Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu.

Likvidace:

Odstraněné zbytky, odstraňovač, vodu na omytí a uvolněné vrstvy sebrat, popř. zachytit do plechové nádoby a dle platných ustanovení a zákonů odborně odstranit. Se zbytky vrstev obsahujících těžké kovy je nutno nakládat jako se zvláštním odpadem. Zbytky odstraňovače nebo uvolněné substance se nesmí dostat do kanalizace, půdy a vodních zdrojů.

Upozornění:**Bezpodmínečně dodržovat při zpracování/manipulaci**

Při zpracování používat vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Zajistit dobré větrání. Pozor při zpracování ve sklepních prostorách.

V souvislosti s odstraněním vrstev barev mohou vzniknout hořlavé směsi. Proto balení těsně uzavřít a chránit před tepelnými zdroji.

Pozor! Výpary rozpouštědel

Možné zápalné zdroje před použitím odstraňovače odstranit nebo odstavit. Při použití uvnitř vždy zajistit dobré odvětrání.

Zakrytí ploch

Plochy, které nejsou určeny k odstranění, rostliny atd. důkladně zakrýt. Umělé hmoty, jako např. plastová okna, kabely aj. pečlivě (popř. dvojité) oblepit a nepotřísnit.

Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků.

Technické poradenství:

Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux.

Poznámka:

Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuálně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost.

16.03.2011