

PU-Akrylátový bezbarvý lak

lesklý 264

polomatný 262

polyuretan-akrylátový, vodou ředitelný, vysoce odolný



Vlastnosti :

Ekologický lak s nízkým obsahem škodlivin, vodou ředitelný, na bázi polyuretan – akrylátové. Vysoce odolný, nepáchnoucí, lehce zpracovatelný, rychleschnoucí. Je odolný proti běžným čistícím prostředkům a vysoce odolný proti oděru. Zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva, nežloutne.

Okruhy použití :

Na vysoce kvalitní a odolné nátěry ve vnitřním prostředí jako jsou obklady, dřevěné prvky apod.

Popis materiálu :

Barevný tón : Bezbarvý
Stupeň lesku : 262 polomat
264 lesklý

Pojivo : Polyuretan-akrylátový
kopolymer

Hustota : Cca 1,04 g/cm³

Balení : 750 ml, 2,5 l

Zpracování :

Nanášení:
Natíráním, válečkováním, stříkáním. Před použitím důkladně promíchat.

Ředění :

Podle potřeby vodou.

Tónování :

Netónovat, nemíchat s jinými materiály, jinak by se mohly změnit příznivé specifické vlastnosti.

Tabulka pro stříkání :

Vysokotlaké :

Průměr trysky	Tlak bar	ředění	Viskozita	Křížové chody
1,5 – 1,7	ca. 3,5 – 4,0	ca. 5%	ca. 130 s	1 1/2

Měřeno ve výtokovém kelímku podle DIN 53211 při trysce 4mm a 20 °C. Údaje o ředění jsou pouze orientační, rozhodující je stanovení podle DIN –S.

Střední spotřeba /na vrstvu/ :

Cca 70 – 100 ml / m² - na hladkém, normálně savém dřevě.
Přesná spotřeba se zjistí zkušebním nátěrem na daném podkladu.

Vhodná teplota pro nanášení :

+8 °C až +30 °C vzduchu a podkladu.
Relativní vlhkost do 85%.

Čištění náradí :

Okamžitě po použití vodou.

Doby schnutí : (při 20 °C,65% vlhkosti)

Povrchové zaschnutí po 1 – 2 hodinách, přetíratelné po 4 – 5 hodinách, plně zatížitelné po cca 8 dnech. Při nižší teplotě nebo vyšší vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.

Skladování :

V chladu a suchu, v dobře uzavřených nádobách. Nesmí zmrznout.

VbF : nepodléhá

GGVS : není nebezpečným produktem

Nesmí přijít do rukou dětem. Zpracovávat pouze v dobře větraných prostorách. Odpad se nesmí vylévat do kanalizace.

Provádění povlaku :

Příprava podkladu :

Podklad musí být pevný, čistý, suchý a nosný, prostý nesoudržných částic. Staré pevné nátěry je třeba přebrousit. Přípustná vlhkost je pro jehličnaté dřevo max. 15% , listnaté a tropické dřevo max. 12%.

Podklad	Základový nátěr	Mezivrstva	Konečná vrstva
Nové neošetřené dřevo	1x 262/264 ředěno max. 5%	1x 262/264	1x 262/264
Dřevo ošetřené lakem nebo lazурou	odpadá	1x 262/264	1x 262/264

Pokyny : Lakované části nesmí být v kontaktu se změkčovacími materiály, jako např. umělohmotné těsnění se změkčovadly. Jako těsnění použít umělé hmoty bez změkčovadel. K nátěrům dřevěných podlah, parket, schodů, v obytných prostorách použít parketový lak 342 lesklý nebo 344 polomatiný.

Pozn.Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuálně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. V případě Vašeho zájmu Vám naši odborníci rádi poradí a doporučí vhodný nátěrový systém.

Distribuce a servis :

DLOUHÝ povrchové úpravy staveb
Provoz Kpt.Jaroše 482, 264 01 Sedlčany

Tel./fax: 318 875 422
Eurotel : 602 458 568

E-mail: office@dlouha.net
www.dlouha.net