

Fasádní barva 56

**bílá, matná, povětrnostně odolná,
pro venek**

Vlastnosti:

Povětrnostně odolná, dobře kryjící disperzní fasádní barva. Bílá, matná, bez vnitřního prnutí, nemýdlovatí a je difúzní.

Okruhy použití:

Pro vysoce hodnotné a stálé fasádní nátěry na nosných minerálních podkladech, např. omítky (maltové skupiny PII, PIII), pohledový beton, intaktní disperzní barevné nátěry.

Na plochách s dlouhodobě trvajícím vlhkostním zatížením existuje riziko napadení řasami popř. houbami. Na tyto plochy doporučujeme použít Akrylátovou fasádní barvu 100 nebo Silikonovou fasádní barvu 918 jako „Protect – kvalitu“.

Popis materiálu:

Standardní barevný odstín:

0095 bílý

Další barevné odstíny dle poptávky.

Stupeň lesku: matný

Báze výrobku: akrylátový

kopolymer

Hustota: cca. 1,54 g/cm³

Propustnost vodních par:

$S_d (H_2O) < 0,14$ m, odpovídá třídě I „vysoká propustnost vodních par“ dle DIN EN ISO 7783-2.

Koeficient nasákavosti:

w – hodnota $< 0,1$ kg/(m².h^{0,5}), odpovídá třídě III „nízká propustnost vody“ dle DIN EN 1062-3.

Balení: 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l

Zpracování:

Ředění:

V případě potřeby nepatrně vodou.

Tónování:

Základní a tónovací barvou 951.

Snášlivost:

Mísitelné pouze se stejnými a v tomto technologickém listu k tomu uvedenými druhy materiálů.

Nanášení:

Fasádní barvu 56 zpracovávávat nátěrem, válečkem a airless stříkáním.

Spotřeba:

Cca. 140 – 170 ml/m² pro nátěr. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu.

Teplota zpracování:

Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a objektu.

Čištění náradí:

Po použití okamžitě vodou.

Schnutí (při +20°C, 65% rel.vlh.):

Přetíratelné po cca. 12 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Skladování:

Skladovat v chladu a chránit před mrazem, otevřená balení důkladně uzavřít.

Deklarace:

Upozornění: Nevdechovat mlhu vzniklou stříkáním.

Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS

Kód výrobku: M-DF02

Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu.

Údaje pro Airless stříkání:

Vrtání trysky		Úhel stříkání	Tlak v barech	Ředění
couly	mm			
0,021 – 0,026	0,53 – 0,63	40° - 80°	cca. 150	cca. 5 – 10%

Provádění nátěru:

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy.

Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Plochy napadené houbami a řasami důkladně očistit a ošetřit Univerzálním fungicidem 542*.

(*Biocidy používat bezpečně. Před použitím přečíst návod a informace na výrobku.) Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle požadavku základovat a/nebo použít mezinátěr. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3.

Podklady	Základní nátěr	Mezinátěr	Konečný nátěr
Normálně savé podklady, např. venkovní omítky (maltové skupiny PII, PIII)	dle potřeby Základovým koncentrátem ELF 938, ředěným 1:4 nebo Hloubkovým základem Lacryl LF 595	Fasádní barva 56 nebo v případě, že jsou požadovány plnivé vlastnosti, Fasádní nátěrový plnič 444	Fasádní barva 56
Silně savé podklady, např. venkovní omítky, beton, pohledové zdivo	dle potřeby Hloubkovým základem Lacryl LF 595 nebo Hloubkovým základem 545		
nesavé podklady	dle potřeby Spojovacím základem LF 3720 nebo 2K Epoxidovým spojovacím základem 855		

Upozornění:

Fasádní plochy natírat plynule a sytě.

Nátěry na organicky vázaných omítkách, zvláště ve WDV systému, provádět např. Silikonovou fasádní barvou 918 nebo Akrylátovou fasádní barvou 100.

Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků.

Technické poradenství:

Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux.

Doplňkové výrobky:

2K Epoxidový spojovací základ 855
Fasádní nátěrový plnič 444
Základový koncentrát ELF 938
Spojovací základ LF 3720
Hloubkový základ Lacryl LF 595
Hloubkový základ 545
Základní a tónovací barva 951

Poznámka:

Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu

poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost.

Stav: 01.08.2006