

Flüssige Raufaser LF 902

bílá, matná, strukturální vrstva pro vnitřní použití

Vlastnosti :

Nezapáchající, strukturální, speciální disperzní povlak na zdi i stropy s efektem tapet Raufaser. Matný, omyvatelný, pevný, difúzní a lehce zpracovatelný. Pro vnitřní použití.

Okruhy použití :

Pro bezespáré úpravy s charakterem hrubého vlákna pro stropy a stěny, zejména hladké pohledové betony, sádrokarton, ale i omítnuté stěny apod.

Popis materiálu :

Barevný tón : bílá, možno tónovat akrylátovými tónovacími barvami.

Pojivo : disperzní z umělé pryskyřice bez účinků změkčovadla podle DIN 55945.

Balení : 15 l

Spec. hmotnost : cca 1,4

Zvláštní vlastnosti :

Omyvatelný, vysoce prodyšný přípravek s nízkým pnutím a s dobrou přilnavostí a plnivostí.

Zpracování :

Ředění :

max. cca 10% vodou.

Tónování :

Vhodné tónovací barvy, max. 15%, jinak by se snižovala soudržnost přípravku pro tvorbu optimální struktury.

Střední spotřeba :

cca 500 až 700 g/m², přesné hodnoty se zjistí přímo na daném objektu.

Vhodná teplota na nanášení :

Nejnižší teplota + 5°C vzduchu a podkladu.

Čištění náradí :

Po použití vodou.

Skladování :

V chladu a suchu, v dobře uzavřených nádobách.

Provádění povlaku :

Provoz: Kpt.Jaroše 482, PO BOX 230, 264 01 Sedlčany

Telefon: **602 458 568, 318 875 422**

E-mail: office@dlouha.net www.dlouha.net

Podklad musí být pevný, nosný a bezprašný, bez výstupů, bez sanitrových vrstev a nesoudržných částí. Je třeba beze zbytku odstranit nátěry vápna

nebo silikátů. Staré neporušené olejové nebo lakové nátěry na leptat a obrousit, nesoudržné částice odstranit

Podklad	Zákl.nátěr	Mezivrstva	Konečná vrstva
Normálně savé podklady jako beton,vápeno - cementové omítky,intaktní disperzní nátěry apod.		1x disperzní nátěr 950,975,957...	1x Rauhfaser 902
Hodně savé podklady jako pór.beton,savé omítky sádrokarton,sádrové omítky a stěrky,beton apod.	1x Lacryl 595 nebo 1x Tiefgrund 545		
Intaktní olejové nebo lako- vé nátěry	1x spoj.základ 3720		

Pozn.Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím,eventuálně zpracovatelům,odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků,avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet.
V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem,ztrácí staré vydání svoji platnost. V případě Vašeho zájmu Vám naši odborníci rádi poradí a doporučí vhodný nátěrový systém.