

Podlahový nátěr Floortec 905



**hedvábně lesklý, vodou ředitelný,
1-komponentní, pro vnitřní použití**

Vlastnosti:

Vodou ředitelný 1K podlahový disperzní nátěr pro vnitřek, připravený ke zpracování. Hedvábně lesklý, pochozí a odolný vůči otěru, lehce zpracovatelný.

Okruhy použití:

Pro krycí nátěry na nepojezdové podlahové plochy s lehkým zatížením pro vnitřek. Použití do užitných prostor např. sklepních prostor, úklidových komor a hobby prostor aj., např. na beton a cementový potěr a stejně tak u podstavců a soklů na omítky (malťová skupina PII, PIII). Pro plochy s vyšším zatížením nebo pojezdové podlahové plochy, např. garáže a prostory, které jsou zatíženy provozem vysokozdvizných vozíků doporučujeme použít 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848.

Popis materiálu:

Standardní barevný tón:

Scala označení
03.03.18 RAL 7030 kamenně
šedý

Další barevné odstíny na
vyžádání.

Stupeň lesku: hedvábně lesklý

Báze materiálu: umělo-
pryskyřičná disperze dle DIN
55 945.

Hustota: cca 1,15 g/cm³

Balení: 2,5 l, 10 l

Zpracování:

Ředění:

Základní nátěr naředit do cca 20% vodou. Mezinátěr a konečný nátěr zpracovávat neředěný.

Tónování:

Netónovat.

Snášlivost:

Míchat pouze s materiály v tomto technologickém listu k tomu určenými.

Nanášení:

Podlahový nátěr Floortec 905 zpracovávat nátěrem nebo válečkováním. Nanášet rovnoměrně např. štětcem s dlouhými vlákny, štětkou nebo válečkem. Před zpracováním důkladně rozmíchat.

Spotřeba (pro vrstvu):

Základní nátěr: cca 150 ml/m².

Mezinátěr a konečný nátěr:
cca 200 ml/m², neředěné.

Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu.

Teplota zpracování:

Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu, podkladu a materiálu. Dbát na kondenzační teplotu. Zpracovávat minimálně 3°C nad kondenzační teplotou. Relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 80%.

Čištění náradí:

Po ukončení okamžitě vodou. Použití běžných domácích čisticích prostředků ulehčí čištění.

Doba schnutí:

(při +20°C, 65% rel. vlhkosti):

Pochozí a přepracovatelné po cca 12 hodinách. Vytvrzené po cca 7 dnech. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Skladování:

V chladu a chránit před mrazem. Otevřená balení důkladně uzavřít.

Deklarace:

Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS

Kód výrobku: M-DF02

Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu.

Provádění nátěru:

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný, tvarově stabilní a nesmí obsahovat nesoudržné částice a stejně tak musí být chráněn vůči vztlínající vlhkosti. Při vlhkostním zatížení musí být zajištěn dostatečný odvod vody. Nenosné vrstvy, např. cementové směsi,

mechanicky odstranit. Staré intaktní olejové a pigmentové nátěrové hmoty naleptat a důkladně obrousit. Hladké podlahové plochy musí být pro zlepšení přilnavosti zdrsňeny. Intaktní, nosné staré nátěry musí být bez změkčovadel. Menší praskliny a poškozená místa v minerálních podkladech po základování povrchově

svázat špachtlováním špachtlovací směsí z Podlahového nátěru Floortec 905 a Křemičitého písku Floortec 1526. Větší poškozená místa (hloubka > 5 mm) povrchově svázat zaplněním opravou maltou v systému Brillux ochrany betonu. Viz též VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3.

Systémový postup s Podlahovým nátěrem Floortec 905

Standardní provedení

Podklady	Základní nátěr	Mezinátěr	Konečný nátěr
neošetřené, normálně savé podlahové plochy, např. betonové a potěrové plochy	Podlahový nátěr Floortec 905, naředěný cca 20% vodou	Podlahový nátěr Floortec 905	Podlahový nátěr Floortec 905
intaktní, savé nátěry			
neošetřené, slabě savé popř. nesavé podlahové plochy, např. zhuštěné betonové a potěrové plochy	2K Aqua – epoxi základ 873		
intaktní, nesavé nátěry			

Upozornění:

Na plochu použít jednu šarži

Nátěry souvisejících ploch provádět jen materiálem jedné šarže popř. jednoho vyhotovení (tónování).

Kontakt se změkčovadly:

Nátěr nesmí přijít do kontaktu s umělou hmotou obsahující změkčovadla, např. profily, těsnění a pneumatikami.

Optické poškození

Látky obsahující organické substance a chemikálie (např. čaj, káva, červené víno, rostlinné části a listy a stejně tak dezinfekční prostředky a kyseliny atd.) mohou vést ke změnám barvy nátěru. Funkčnost není těmito optickými změnami ovlivněna.

Nepoužívat na

Nepoužívat na pojezdové plochy a podlahové plochy se stojící vodou popř. s dlouhodobým vlhkostním zatížením.

Užitné trvání

Uzavírací nátěry a nátěry na podlahové plochy podléhají užitečné podmíněnému opotřebení. Individuální užité trvání je podstatně závislé na síle vrstvy a intenzitě zátěže.

Další údaje

Dbejte na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků.

Technické poradenství:

Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux.

Doplňkové výrobky:

- 2K Aqua - epoxi základ 873
- Křemičitý písek Floortec 1526

Poznámka:

Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost.

Stav 01.06.2011