



Silikátový nátěrový plnič 3639

Vlastnosti:

Jednokomponentní, k natírání připravená a silně plnicí nátěrová omítka (štuk) pro minerální podklady, pro vnějšek i vnitřek. Je vysoce povětrnostně odolná, vodoodpudivá (hydrofobní) a zároveň vysoce difuzní vůči vodním parám, lehce zpracovatelná a velmi dobře přilnavá. Pomocí prokřemenění se spojuje pevně s podkladem.

Použití:

Pro vyplnění trhlin, vyrovnání, vytvoření strukturovacího povlaku na mezi a konečné nátěry, na minerální podklady schopné prokřemenění, např. na omítku maltové skupiny I - III, zástěny z mrazuvzdorných vápenopískových cihel, atd. Také jako spojovací kontaktní

nátěr na hladké a málo savé podklady, např. na plochy po odstraněném starém nátěru a na mezinátěr pro silikátové omítky Brillux a zateplovací systém Brillux.

Popis výrobku:

Barevný odstín: 0095 bílý

Stupeň lesku: matný

Hustota: cca 1,43 g/cm³

Pojivo: vodní sklo hydroxidu draselného

Balení: 20 kg

Zpracování:

Může být nanášen nátěrem nebo válečkem.

Ředění:

Dle savosti podkladu do cca 10% Silikátovým základem 1803 a vodou (1 : 1).

Vhodné tónovací barvy:

Silikátová plnosytá a tónovací barva 1805 Brillux. Po zaschnutí zesvětlá. Nemíchat s jinými druhy nátěrových materiálů, aby nedošlo ke změně specifických vlastností materiálu.

Střední spotřeba (na 1 nátěr):

cca 500 - 800 ml/m². Přesnou spotřebu je možné zjistit zkouškou na daném podkladu.

Teplota zpracování:

Nezpracovávat pod + 5°C vzduchu a podkladu.

Čištění nářadí:

Okamžitě po upotřebení vodou.